



Cód.	Cor	Emb.
01 02 11 0125	Cristal	2,5Kg
01 02 11 0225	Branco	2,5Kg

### APLICAÇÃO:

Recomendada para coladeiras de borda manuais e automáticas de baixa, média e alta velocidade e os diversos tipos de fitas. Também pode ser usada em papel e laminados melamínicos.

CÓDIGO	01.02.11.0125	01.02.11.0225
COR	CRYSTAL	BRANCO
EMBALAGEM	2,5kg	2,5kg
APARÊNCIA	SÓLIDO GRANULADO	SÓLIDO GRANULADO
VISCOSIDADE	40.000 A 65.000 cPs	40.000 A 65.000 cPs
TEMPO DE AMOLECIMENTO	82º a 88º	76º a 92º
DENSIDADE	0,97 ± 0,03g/cm³	1,39 ± 0,05g/cm³
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	140ºC a 180ºC	140ºC a 190ºC
VELOCIDADE DE REVESTIMENTO	4 a 7m/min (man.) 18 a 50m/min (aut.)	4 a 10m/min (man.) 10 a 20m/min (aut.)

### CARACTERÍSTICAS:

- Cola todos os tipos de fitas de borda;
- Não encordoia;
- Excelente estabilidade térmica;
- Longa conservação após aberto;
- Alta viscosidade inicial;
- Ótima fluidez;
- Isento de cargas (transparente).

### IMPORTANTE:

- Não misturar com outras colas;
- Manter o reservatório fechado;
- Em caso de parada de máquina por mais de 2h, desligar o aquecimento;
- A umidade dos materiais não pode exceder 10% para uma boa colagem;
- As fitas de borda e o material a ser colado devem estar preferencialmente a temperatura ambiente e nunca abaixo de 15°C;
- Validade de 24 meses quando estocado em local seco, com temperatura em torno de 25°C e longe de materiais a base de solventes aromáticos, tais como: xilol, toluol, thinner, etc;
- Recomenda-se aferir periodicamente com termômetro a eficiência do termostato, pois o uso deste produto com temperatura acima do recomendado causa oxidação, ocasionando a perda de propriedade do produto;
- As superfícies a serem coladas deverão estar completamente isentas de pó, graxa ou oleosidade;
- A quantidade ideal de adesivo a ser aplicada deverá ser determinada em testes práticos.