



Cód.	Cor	Conteúdo	Emb.
01 05 02 1280	Incolor	280	24
01 05 02 2280	Cinza	280	24
01 05 02 3280	Branco	280	24
01 05 02 4280	Preto	280	24

Dados Técnicos

Formação de Película (min)	10 a 20
Cura Total (h)	24
Dureza (Shore A)	22
Densidade (g/cm ³)	0,98
Temperatura de Trabalho (°C)	-50 a +150
Taxa de Extrusão (g/min)	280
Alongamento (%)	300
Resistência à Tração (kgf/cm ²)	25,49

Informações para um cordão de 2mm de espessura, com umidade relativa do ar de 55% a uma temperatura de 23°C

Características

- Produto monocomponente e pronto para uso;
- Fácil manuseio e baixo odor;
- Com aditivos antifungo (não embolora com o passar do tempo);
- Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente com cura neutra e não corrosiva;
- Ótima resistência a óleos, gasolina, hidrocarbonetos, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis;
- Alta elasticidade e flexibilidade (acompanha dilatações e vibrações);
- Resistente à água, intempéries e raios UV;
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas.

Aplicações

- Vedação de janelas, portas e juntas de dilatação;
- Aplicação em vidros e esquadrias;
- Vedação de pias, cubas, box e bancadas;
- Áreas sujeitas à umidade constante;
- Alumínio, aço galvanizado, inox;
- Mármore e granito (não causa manchas como o acético pode causar);
- Vedação em equipamentos e montagem de estruturas metálicas.

Importante

- Não deve ser utilizado em qualquer adesão estrutural que necessite de resistência ou esforço físico;
- Não utilizar em partes com contato em alimentos;
- Não indicado para acrílicos, plásticos à base de polietileno e polipropileno;
- Não utilizar para vedação de linha de oxigênio líquido e em altas concentrações de cloro;
- Não pode ser pintado e pode haver perda de coloração do produto se em contato com elastômeros orgânicos (EPDM, Neoprene ...)