



Cód.	Cor	Peso	Emb.
01 05 04 4305	Branco	400g	24

Dados Técnicos

Formação de Película (min)	20 a 25
Cura Total (h)	24
Dureza (Shore A)	35
Densidade (g/cm ³)	1,45
Temperatura de Trabalho (°C)	-10 a +80
Taxa de Extrusão (g/min)	450
Alongamento (%)	500
Resistência à Tração (kgf/cm ²)	4,1

Informações para um cordão de 2mm de espessura, com umidade relativa do ar de 55% a uma temperatura de 23°C

Características

- Não contém solvente, não inflamável e baixo odor
- Monocomponente e de fácil limpeza com água (antes da cura);
- Pintável após secagem;
- Boa resistência e flexibilidade;
- Resistência moderada a intempéries e radiações UV;
- Não indicado para imersão constante em água;
- Boa aderência em superfícies porosas.

Aplicações

- Vedação de trincas e fissuras internas;
- Instalações de móveis, janelas, vitrôs, fissuras e frestas entre parede e teto, rodapés, guarnições, drywall;
- Acabamentos antes da pintura interna.

Importante

- Não indicado para áreas com umidade constante (box, pia, fachada exposta)
- Pode retrair levemente durante a secagem
- Evitar contato com água durante 12 horas após a aplicação
- Não indicado para aplicações sob constante imersão em água
- Não indicado para superfícies que tenham contato direto com alimentos
- Deve-se testar antes de aplicações em alvenaria, alumínio e metais